

## BẢN THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

# Vữa trát mịn hoàn thiện MOTAR SKIMCOAT

VỮA KHÔ TRỘN SẴN DÀNH CHO GẠCH BETONG VÀ GẠCH AAC

### MÔ TẢ

Vữa trát MOTAR SKIMCOAT là sản phẩm vữa trộn sẵn cao cấp, gồm xi măng, cốt liệu mịn chọn lọc và hệ phụ gia chuyên dụng. Sản phẩm đang được thiết kế để thi công trên bề mặt gạch AAC, bề mặt bê tông...

### ỨNG DỤNG

- Trát tường gạch nhẹ AAC;
- Trát tường bê tông;
- Dùng cho tường trong nhà và ngoài trời;
- Thay thế lớp bột bả trong một số trường hợp;
- Phù hợp cho: Nhà ở dân dụng, Công trình thương mại, công nghiệp.

### ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Bề mặt mịn, đồng đều, thẩm mỹ cao;
- Dễ thi công, độ dẻo tốt;
- Bám dính tốt ;
- Giảm nứt chân chim so với vữa thường
- Tiết kiệm chi phí so với bả matit (tùy yêu cầu hoàn thiện);
- Giảm bụi và sai lệch cấp phối.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

|                              |                                                                                       |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Đóng gói                     | Bao 50kg, 1000KG                                                                      |                |
| Hạn sử dụng                  | 6 tháng kể từ ngày sản xuất, lưu trữ đúng cách và bao bì nguyên vẹn.                  |                |
| Điều kiện lưu trữ            | Bảo quản sản phẩm trong điều kiện khô ráo, tránh ẩm ướt và bao bì nguyên vẹn chưa mở. |                |
| Ngoại quan/màu sắc           | Bột/ Xám                                                                              |                |
| Tỷ trọng                     | ~ 1.500kg/ m <sup>3</sup>                                                             |                |
| Kích thước hạt cốt liệu      | ≤ 0.45mm                                                                              |                |
| Khả năng giữ độ lưu đông     | ≥ 95%                                                                                 |                |
| Thời gian bắt đầu đông kết   | > 180 phút                                                                            |                |
| Hàm lượng ion Clo- trong vữa | < 0.1%                                                                                |                |
| Cường độ nén M7.5            | ≥ 7.5 N/mm <sup>2</sup>                                                               | TCVN 3121:2022 |
| Độ bám dính                  | ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>                                                               | TCVN 3121:2022 |

(Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể)

THÔNG TIN THI CÔNG

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tỷ lệ trộn               | Nước/Bột = 25% - 36% (Tùy thuộc độ chảy yêu cầu)         |
| Định mức                 | 10mm thi công cần khoảng 14-16kg vữa khô trộn sẵn        |
| Chiều dày mỗi lớp        | 3 - 10mm/ lớp trát (tổng độ dày lớp trát không quá 20mm) |
| Nhiệt độ bề mặt          | Tối thiểu 5°C Tối đa 35°C                                |
| Thời gian thi công       | Khoảng 60 phút.                                          |
| Thời gian xoa hoàn thiện | 20-30 phút sau khi trát                                  |

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ

Bề mặt sạch, không bụi, dầu mỡ;

BIỆN PHÁP THI CÔNG / DỤNG CỤ

1. Trộn vữa:

Đổ nước sạch vào thùng trộn;  
Cho từ từ vữa khô vào nước;  
Trộn đều bằng máy hoặc thủ công (3 – 5 phút);  
Để nghỉ 2 – 3 phút rồi trộn lại trước khi dùng.

2. Thi công:

Dùng bay thép trát lớp mỏng lên bề mặt;  
Trong trường hợp phải trát nhiều lớp để đạt độ dày cần đợi lớp trước se mặt;  
(Đối với bề mặt bê tông cần vào trước vữa một lớp mỏng 3-5mm để loại trừ bọt khí thoát ra và nâng cao chất lượng hoàn thiện)  
Dùng thước cán phẳng và xoa hoàn thiện.

KHUYẾN NGHỊ

Có thể làm ẩm nhẹ bề mặt (không đọng nước) trước khi trát nếu cần thiết

VỆ SINH DỤNG CỤ

Làm sạch tất cả dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Không bao giờ trộn thêm xi măng vào **Vữa trát MOTAR SKIMCOAT**. Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn.

THÔNG TIN SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm trong quá trình trộn xi măng.  
Để xa tầm tay trẻ em.  
Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.  
Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt, phải rửa bằng nước sạch trong vài phút.  
Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng, không gây nôn.  
Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.  
Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe, môi trường.  
Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất (sẵn sàng khi có yêu cầu) về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

