

BẢN THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

VỮA XÂY TRÁT TRỘN SẴN METALLMOTAR

VỮA KHÔ TRỘN SẴN M7.5

MÔ TẢ

Vữa khô trộn sẵn **Metallmortar** là hỗn hợp vật liệu xây dựng được sản xuất sẵn tại nhà máy, bao gồm xi măng, cát chọn lọc, phụ gia khoáng và phụ gia hóa học chuyên dụng. Sản phẩm được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, chỉ cần thêm nước theo tỷ lệ quy định là có thể sử dụng ngay.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Chất lượng ổn định, đồng đều;
- Tiết kiệm thời gian trộn tại công trường;
- Giảm hao hụt vật liệu;
- Dễ thi công, độ dẻo cao;
- Tăng độ bám dính, hạn chế nứt;
- Sạch sẽ, giảm bụi so với trộn thủ công;
- Kiểm soát tốt mác vữa theo tiêu chuẩn.

ỨNG DỤNG

- Xây trát tường trong nhà và ngoài nhà;
- Sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Phù hợp với các vị trí yêu cầu mác vữa:
 - M7.5: công tác trát, xây thông thường;

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bao 50kg		
Hạn sử dụng	6 tháng kể từ ngày sản xuất, lưu trữ đúng cách và bao bì nguyên vẹn		
Điều kiện lưu trữ	Bảo quản sản phẩm trong điều kiện khô ráo, tránh ẩm ướt và bao bì nguyên vẹn chưa mở		
Ngoại quan/màu sắc	Bột/ Xám		
Tỷ trọng	~ 1600 kg/m ³		
Cường độ nén	M7.5	> 7.5 N/mm ²	TCVN 3121:2022
Độ giữ nước	>90%		
Độ linh động	>180mm		
Hàm lượng ion Clo- trong vữa	< 0.05%		TCVN 3121-17:2022

(Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể)

THÔNG TIN THI CÔNG

Tỷ lệ trộn	Nước/Bột = 18% - 22% (Tùy thuộc độ chảy yêu cầu)
Định mức	1m2 thi công trát cần khoảng 23-24kg sản phẩm 1m2 thi công xây cần 300-400 kg sản phẩm
Chiều dày mỗi lớp	10 - 15mm
Nhiệt độ bề mặt Thời gian thi công	Tối thiểu 5°C Tối đa 35°C Khoảng 60 phút.
XỬ LÝ ĐÓNG RẮN / BẢO DƯỠNG	Bảo dưỡng bề mặt bằng cách tưới ẩm ít nhất 2-3 ngày.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ

Bề mặt sạch, không bụi, dầu mỡ;
Làm ẩm bề mặt trước khi thi công.

BIỆN PHÁP THI CÔNG / DỤNG CỤ

1. Trộn vữa:

Đổ nước sạch vào thùng trộn;
Cho từ từ vữa khô vào nước;
Trộn đều bằng máy hoặc thủ công (3 – 5 phút);
Để nghỉ 2 – 3 phút rồi trộn lại trước khi dùng.

2. Thi công:

Dùng bay hoặc máy phun để thi công;
Miết chặt để tăng độ bám dính;
Bảo dưỡng bằng cách giữ ẩm bề mặt trong 2 – 3 ngày.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Làm sạch tất cả dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Không bao giờ trộn thêm xi măng vào **Metallmortar**.
Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn.

THÔNG TIN SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm trong quá trình trộn xi măng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công.
Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt, phải rửa bằng nước sạch trong vài phút.
Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng, không gây nôn.
Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước.
Tham khảo thêm tài liệu an toàn để biết thêm chi tiết về an toàn, sức khỏe, môi trường.
Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất (sẵn sàng khi có yêu cầu) về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:
Bộ phận bán hàng công ty Metall Việt Nam
Hotline : 0936 677 688